

Til § 1.

Da de hidtil gældende Bestemmelser angaaende Fabrikationen og Indførselen — som tidligere anført — saa godt som uændret har været gældende siden Lovens af 6. Maj 1921 blev gennemført, har man fundet det hensigtsmæssigt og i Overensstemmelse med de faldne Udtalelser i Rigsdagen ved Lovens sidste Forlængelse, i selve Forslaget at foreslaa optaget de i de tvende Bekendtgørelser af 19. Juni 1925 herom indeholdte Regler.

Fra Bekendtgørelsernes § 1 afviger Udkastets § 1 derved, at den private Indførsel af Skotøj, der hidtil ikke har været undergivet nogen Indskrænkning, inddrages under Forslaget. Man tilsigter ikke hermed at lægge de Rejsende Hindringer i Vejen, og man er af den Formening, at der paa dette Omraade let vil kunne gennemføres lempende Bestemmelser. Derimod maa man finde det hensigtsmæssigt til enhver Tid at kunne kontrollere Varerne fra udenlandske Forsendelsesforretninger, hvis Forsendelser hertil Landet i den seneste Tid synes stigende, ligesom det muligt vil vise sig rigtigt at inddrage den sønderjydske Grænsetrafik under Lovens Bestemmelser, idet det efter Udvalgets Mening synes i nogen Grad ubilligt at paalægge den indenlandske Industri og Handel Indskrænkninger uden samtidig at søge at beskytte den imod, at Forbrugerne i Grænseegnene søger over Grænsen og forsyner sig med Fodtøj, hvis Salg er forbudt eller hæmmet her i Landet.

Da Eksperten af Skotøj her fra Landet ikke rammes af de Grunde, der har medført Skotøjsordningen, har man i Udkastets § 1 søgt at tydeliggøre dette ved kun at medtage Produktionen til indenlandsk Brug.

Med Hensyn til Forstaaelsen af de anvendte Udtryk: Pap, Kunstlæderpap eller kemisk tilberedt Fiberpap, skal man henvise til Handelsministeriets Skrivelse til Statsprøveanstalten af 9. August 1921, indrykket i Ministerialtidende for 1921 A. pag. 250, hvoraf fremgaar:

Som *Pap* anses enhver Slags Pap, der ikke ifølge de nedenfor anførte Bestemmelser maa opfattes som Kunstlæder, Kunstlæderpap eller kemisk tilberedt Fiberpap.

Som *Kunstlæder* anses et Stof, der indeholder mindst 75 pCt. Læderaffald enten i Stykker eller i findelt Tilstand, og højst 25 pCt. andet Tavestof, samt hvis Vandsugningsevne, bestemt som nedenfor fastsat, ikke overstiger 40 pCt.

Som *Kunstlæderpap* anses et Stof, der opfylder følgende Bestemmelser:

- a) Mindst 75 pCt. af Tavestoffet skal bestaa af Bomuld, Hør, Uld, Cellulose, Hamp eller Blandinger heraf: Indholdet af forveddede Taver, Træslib eller Jute maa ikke overstige 25 pCt. af den samlede Tavemængde.
- b) Pappet skal være saa haardt presset og saa godt limet, at Vandsugningsevnen bestemt paa den nedenfor fastsatte Maade ikke overstiger 40 pCt.
- c) Middeltallet af Trækstyrken i to paa hinanden vinkelrette Retninger skal være mindst 2 kg pr. mm².

Som *kemisk tilberedt Fiberpap* anses et Produkt, hvori enten Tavestoffet ved kemisk Behandling helt eller delvis er omdannet til en homogen Masse (f. Eks. gennem Pergamentisering) eller som gennem Imprægnering med passende Imprægneringsmidler bibringes en homogen læderagtig Struktur, og som iøvrigt opfylder følgende Bestemmelser:

- a) Vandsugningsevnen, bestemt paa den nedenfor fastsatte Maade, maa ikke overstige 40 pCt.
- b) Middeltallet af Trækstyrken i to paa hinanden vinkelrette Retninger skal være mindst 2 kg pr. mm².

Tavesammensætninger bestemmes skønmæssigt ved mikroskopiske Undersøgelser.

Vandsugningsevnen bestemmes paa den Maade, at firkantede Stykker paa ca. 30 mm Bredde og 30 mm Længde vejes, neddyppes i Vand af ca. 18° C. (Stuetemperatur), optages efter 10 Minutters Forløb, aftørres med Filterpapir og vejes igen. Vandsugningsevnen bestemmes i Procent af Stykkernes Vægt i lufttørret Tilstand (o: tørret i Luft, hvis Fugtighedsindhold er 65 pCt.).

Trækprøven foretages med Stykker paa 10 mm Bredde og 20 mm Længde ved en Luftfugtighedsgrad af 65 pCt.

Til § 2.

Den tilsvarende Bestemmelse indeholdes i § 2 i Justitsministeriets Bekendtgørelse af 19. Juni 1925. Naar al Import af Skotøj er medtaget, skyldes det de ovenfor i Bemærkningerne til § 1 anførte Betragtninger.