

Nr.	Betegnelse	Beskrivelse af fibrene
35	Trivinyl	fibre af tre forskellige vinylmonomere, nemlig acrylnitril, en chloreret vinylmonomer og en tredje vinylmonomer, hvoraf ingen tegner sig for 50 pct. af den samlede vægt
36	elastodien	elastiske fibre, der består af naturlig eller syntetisk polyisopren af enten en eller flere polymeriserede diener, med eller uden en eller flere vinylmonomere, og som, efter at være forlænget til tre gange deres oprindelige længde under påvirkning af en trækraft, ved aflastning straks trækker sig sammen næsten til udgangslængden
37	elasthan	elastiske fibre, der består af mindst 85 pct. segmenteret polyurethan og som, efter at være forlænget til tre gange deres oprindelige længde under påvirkning af en trækraft, ved aflastning straks trækker sig sammen næsten til udgangslængden
38	glasfibre	fibre af glas
39	betegnelse svarende til det stof, hvoraf fibrene er sammensat, f. eks. metal (metallisk, metalliseret), asbest, papir, med eller uden tilføjelsen »fiber« eller »garn«	fibre af forskellige eller nye stoffer, som ikke er opført ovenfor

¹⁾ Disse specifikke betegnelser må ikke anvendes uden de i artikel 6, stykke 1 og 2 foreskrevne angivelser om sammensætningen af blandinger af fine dyrehår og uld.

²⁾ Med en frist på 5 år fra offentliggørelsen af dette direktiv kan de under nummer 23 nævnte fibre (viskose) også betegnes som »rayon« for endeløse filamenter og »rayonfibre« for stapelfibre, herunder også med tilføjelsen »viskose«.